



# SMMS メッキンガウン (標準・マスク付) SURGICAL GAWN

- ・弊社従来品 (SMS 3層) をより強度を高め、低リント・柔軟性・透湿性のあるバリア層を持たせた **4層構造 (SMMS) の AAMI LEVEL 3 準拠** サージカルガウンになります。
- ・難燃性も高く (分類 I)、優れた **耐久力**、**撥アルコール性** を有します。
- ・撥水・耐水性を細部まで保持する為、縫製部加工には縫製穴の出来ない「**超音波縫製**」を採用しています。縫い目からの汚染の可能性のある液体の進入を防御します。



- ・袖口はリブ加工でグローブとのフィット性を追求。
- ・従来の縫製穴による汚染の恐れのある液体の浸透について「**超音波縫製**」を採用することにより、さらなる安全性を確保しました。

## ■ガウン基本性能

項目	試験結果	試験方法
BFE (一般細菌遮蔽性)	>90%	JIS L 1912(MIL-M-36954C)
撥水度	90点	JIS L 1092-1992 スプレー試験
撥アルコール性	10級	JIS L 1912
引っ張り強さ	縦:>80 横:>35	JIS L 1912 カットストリップ法
耐水圧	>60.0cm	JIS L 1092A 法-1992
通気性	>15.0cm <sup>2</sup> /cm <sup>2</sup> /s	JIS L 1096A 法

## ■ガウン着用テクニック



## ■価格表

商品名	商品番号	サイズ	規格	入数	定価	滅菌
メッキンガウン	SM2-122ES	M	後横結び 標準タイプ	25枚/箱×2	900円/枚	○
	SM2-123ES	L				
	SM2-124ES	LL				
	SM2-132ES	M	後横結び マスク付タイプ	20枚/箱×2	1000円/枚	
	SM2-133ES	L				
	SM2-134ES	LL				

※製品の詳細については弊社営業担当もしくは販売代理店までお問い合わせください。

DISPOSABLE MEDICAL PRODUCTS

HEIL-BART  
ハイバルパート

◆営業本部

〒503-0856 岐阜県大垣市新田町 4-45 番地  
TEL 0584-87-1020 FAX 0584-87-1029

◆東日本営業所

〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜 3-20-5 スリーワンビル 802  
TEL 045-534-6809 FAX 045-534-6819